

# KILZ<sup>MD</sup> 3 PREMIUM

## BOUCHE-PORES ET BLOQUE-TACHES ULTRA PUISSANT À HAUT POUVOIR MASQUANT NO. 1300 (1330-CANADA)



### INFORMATION SUR LE PRODUIT

L'apprêt KILZ<sup>MD</sup> 3 PREMIUM est un apprêt, bouche-pores et bloque-taches de qualité supérieure à base d'eau, à séchage rapide, à faible odeur et à COV très bas. Il offre une excellente adhérence et procure un revêtement résistant à la moisissure, le rendant idéal pour une utilisation dans les endroits susceptibles à l'humidité. L'apprêt KILZ 3 PREMIUM bloque les moyennes à grosses taches causées par l'eau, tannin, encre, crayon, marqueur en feutre et gras. Sa formule plus épaisse et à haut pouvoir masquant dissimule les imperfections de surface et prépare la surface à la peinture. Fonctionne avec les peintures à base d'huile et d'eau.

### OÙ L'UTILISER:

Utiliser sur des surfaces intérieures et extérieures correctement préparées, comme:

- Brique
- Métal peint
- Surfaces brillantes correctement préparées<sup>†</sup>
- Placoplâtre
- Panneaux muraux
- Stuc
- Maçonnerie
- Plâtre
- Bois

### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

#### Bases de teinte/charge max de teinte:

- No. 13302 / 19902 946 ml / 15 ml\*\*
- No. 13301 / 13341 / 19941 3,79 L / 60 ml\*\*
- No. 13300 18,93 L / 300 ml\*\*

\*\* Tinter n'est pas recommandé pour les applications bloque-taches.

**Lustre:** < 20.0 = 85°

Les niveaux de lustre dépendent de la porosité et des différentes irrégularités de surface.

**Type de résine:** polymère acrylique

**Poids par 3,79 L:** 4,94 kg

**% solides par volume:** 43%

**% solides par poids:** 56%

**Point d'inflammabilité:** N/A

**Viscosité:** 95 -105 KU

**COV:** < 5 g/l

L'ajout de colorants peut ajouter des COV.

#### Épaisseur recommandée d'enduit:

Mouillé: 5,3 mils / Sec: 2,3 mils @ 28 m<sup>2</sup> (300 pi<sup>2</sup>)/3,79 L

Mouillé: 4,0 mils / Sec: 1,7 mils @ 37 m<sup>2</sup> (400 pi<sup>2</sup>)/3,79 L

**Couverture:** 28 - 37 m<sup>2</sup> (300 - 400 pi<sup>2</sup>)/3,79 L selon la texture et porosité de surface ainsi que la méthode d'application. N'inclut pas la perte de produit lorsque pulvérisé.

### APPLICATION:

**Pinceau:** mélange nylon/polyester

#### Rouleau:

Surfaces lisses: poils de 9 - 20 mm

Surfaces rugueuses/poreuses: poils de 12 - 14 mm

**Pulvérisateur sans air:** pression liquide de 1 800 - 3 000 psi

**Buse:** .015" - .021"

**Filtre:** 60 mailles

**Dilution:** non recommandé. Le produit est formulé pour être utilisé à sa consistance d'origine.

**Temps de séchage:** @ 25° C, 50% d'humidité relative  
Un temps de séchage plus long est requis dans des températures plus fraîches et humidité plus élevée.

**Au toucher:** 30 minutes

**Pour recouvrir:** une heure

- Une protection pour les yeux est recommandée.
- Appliquer tel que fourni avec un pinceau, rouleau ou pulvérisateur.
- Ne pas diluer pour les applications bloque-taches. Une petite quantité d'eau peut être ajoutée pour les autres applications au pulvérisateur.
- Appliquer seulement si les températures de surface, d'air et de produit sont entre 10° et 32° C.
- Mélanger à fond avant et occasionnellement durant l'utilisation.
- Apprêter la surface entière pour assurer une apparence uniforme de la couche de finition.
- Blocage de taches: après avoir apprêté, tester pour le saignement de taches en appliquant la couche de finition sur une petite section. Si la tache saigne à travers de la couche de finition, appliquer une deuxième couche d'apprêt et tester de nouveau avant d'appliquer la couche de finition sur la section entière. Si le saignement perdure, un temps de séchage prolongé est nécessaire avant d'appliquer la couche de finition.

- Teinter: non recommandé pour les applications bloque-taches. L'apprêt KILZ PREMIUM peut être teinté avec jusqu'à 60 ml de colorant universel par 3,79 L pour tout autre projet que le blocage de taches. Il est recommandé de teinter en une couleur plus pâle que la couche de finition.

### PRÉPARATION DE SURFACE:

La surface doit être propre, exempte de poussière, gras, cire, peinture écaillée, moisissure, mildiou et colle à papier peint. S'il faut laver, utiliser un détergent non savonneux ou un substitut de PTS. Bien rincer et laisser sécher.

**Peinture qui pèle ou qui craque:** gratter la peinture écaillée et poncer jusqu'à l'obtention d'une surface lisse. Il est dangereux d'enlever ou de poncer de la peinture contenant du plomb.<sup>†</sup>

Le bois extérieur non peint et exposé au soleil et/ou à l'humidité pour plus de 2 à 4 semaines doit être nettoyé et poncé avant d'apprêter.

**Surfaces brillantes:** pour une adhérence maximale, poncer à fond la surface avant d'apprêter.<sup>†</sup>

**Surfaces couvertes de moisissure et mildiou:** nettoyer la surface avec un détachant de moisissure, rincer à l'eau et laisser sécher avant d'apprêter.

**Maçonnerie, brique, stuc et plâtre:** l'apprêt KILZ PREMIUM peut être utilisé sur des surfaces de maçonnerie propres, sèches et vieillies. La nouvelle maçonnerie doit durcir (sécher) pendant au moins 30 jours avant d'appliquer l'apprêt KILZ 3 PREMIUM.

**Restauration après sinistre:** il est important de nettoyer à fond les surfaces endommagées par la fumée avant d'apprêter. Recommandations d'apprêts : KILZ RESTORATION<sup>MC</sup> pour les apprêts à base d'eau; KILZ<sup>MD</sup> ORIGINAL et KILZ ORIGINAL INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR pour les apprêts à base d'huile.

### NETTOYAGE:

- Nettoyer l'équipement et les éclaboussures de peinture avec de l'eau chaude savonneuse.
- En cas de déversement, contenir le produit et l'enlever avec un absorbant inerte. Éliminer l'absorbant contaminé, le contenant et le produit inutilisé conformément à tous les règlements gouvernementaux.
- Ne pas jeter ce produit dans les égouts.
- Prière de considérer faire don de tout produit inutilisé.
- Pour tout renseignement sur le recyclage ou l'élimination, communiquer avec le service de collecte des ordures ménagères.

**KILZ<sup>3</sup>**  
PREMIUM

## BOUCHE-PORES ET BLOQUE-TACHES ULTRA PUISSANT À HAUT POUVOIR MASQUANT

NO. 1300 (1330-CANADA)



### INFORMATION GÉNÉRALE:

**GARANTIE À VIE LIMITÉE:** Masterchem Industries LLC garantit la performance de ce produit au résident original ayant acheté le produit, telle que décrite sur l'étiquette et pour aussi longtemps que le résident original réside dans sa maison. CETTE GARANTIE N'EST PAS VALIDE LORSQUE LE PRODUIT N'EST PAS CORRECTEMENT APPLIQUÉ À UNE SURFACE ADÉQUATEMENT PRÉPARÉE OU ENTRETENU CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE. Cette garantie n'est pas transférable. Si le produit s'avère ne pas fonctionner comme indiqué sur l'étiquette pendant la période de garantie, Masterchem Industries LLC, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat (le reçu original), vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou vous remboursera le prix original d'achat de ce produit. La clause de limitation de responsabilité qui suit est inapplicable au Québec: Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou le décapage de n'importe quel produit, et (2) tous dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient basés sur une violation implicite ou énoncée de la garantie, négligence, responsabilité objective ou toute autre théorie légale. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas lorsqu'elles sont proscrites par la loi. Cette garantie limitée est la seule garantie fournie par Masterchem Industries LLC sauf si prolongée en vertu des lois provinciales sur la protection des consommateurs. Pour bénéficier d'un service sous garantie, écrire au : Service technique, Masterchem Industries LLC, 2750 Centre Avenue N.E., Calgary, AB T2A 2L3, ou envoyer un courriel à: techserve@masterchem.com. Masterchem Industries LLC se réserve le droit d'inspecter toutes les applications du produit avant de traiter la réclamation faite sous cette garantie.

**\*ATTENTION!** Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous pourriez relâcher de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DEVRAIENT AUSSI ÉVITER L'EXPOSITION. Porter un respirateur approuvé de NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyer soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, renseignez-vous sur les façons de vous protéger, vous et votre famille, en communiquant au Centre national d'information sur le plomb au 1-800-424-LEAD ou en visitant le [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead) (anglais seulement).

**ATTENTION! IRRITANT! NOCIF OU FATAL SI AVALÉ.**  
CONTIENT : DIOXYDE DE TITANE, CARBONATE DE CALCIUM ET POLYMÈRE ACRYLIQUE STYRÈNE. Éviter le contact avec les yeux. Peut causer des irritations aux yeux, nez et gorge. Éviter l'aspiration de la poussière, des vapeurs et de la brume de vaporisation. Ouvrir les fenêtres et portes ou utiliser d'autres moyens pour assurer l'entrée d'air frais pendant l'application et le séchage. Si un larmoiement, des maux de tête ou étourdissements se produisent ou si un contrôle d'air démontre des niveaux de vapeur/brume supérieurs aux limites applicables, porter un respirateur approprié et correctement ajusté (NIOSH / MSHA TC 23C ou l'équivalent) pendant et après l'application. Suivre les instructions du fabricant de respirateur pour en connaître son fonctionnement. Fermer le contenant après chaque usage. Se laver soigneusement après la manipulation et avant de fumer ou de manger.

**PREMIERS SOINS:** Si avalé, ne pas provoquer de vomissements. Obtenir une assistance médicale. Si des problèmes de respiration se manifestent, quitter l'endroit pour aller à l'air frais. Si les difficultés de respiration persistent, obtenir immédiatement une assistance médicale. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 à 20 minutes et obtenir une assistance médicale.

#### PROTÉGER DU GEL

#### GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

#### NE PAS AVALER